

## Χρώμα μετάλλων για απευθείας εφαρμογή σε σκουριά

### Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας και ειδικού τύπου χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα χωρίς τη χρήση ασταριού. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το ISOLAC BLOCK GLOSS χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και καλυπτικότητα. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μία επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα.

### Πεδία εφαρμογής

Το ISOLAC BLOCK GLOSS εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Λευκό και μαύρο και επιπλέον 6 επιλεγμένες αποχρώσεις
Τύπος:	Ειδικό αλκυδικό βερνικόχρωμα
Πυκνότητα: (EN ISO 2811- 1)	0,94-1,21 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση: (EN ISO 4624)	2,5 N/mm <sup>2</sup>
Ιξώδες mPa.s: (EN ISO 2884- 2)	1450 στους 23°C
Χρόνος στεγνώματος: (EN ISO 9117)	1-2 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	4-5 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους, με τα ειδικά διαλυτικά SM-21 ή SM-22.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από χαλαρή σκουριά, λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε γαλβανισμένα μέταλλα, ή αλουμίνιο να προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με EPOXYCOAT AC. Μετά από 24 ώρες και εφόσον το αστάρι έχει στεγνώσει πλήρως μπορεί να ακολουθήσει το πρώτο χέρι του ISOLAC BLOCK GLOSS.

#### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLAC BLOCK GLOSS, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε αραιωμένο έως 3% με SM-21 για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και αραιωμένο έως 10-15% με SM-22 για εφαρμογή με πιστόλι airless.

Η εφαρμογή με πινέλο γίνεται σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη, μετά από περίπου 4 ώρες.

Η εφαρμογή με airless γίνεται σε 4 λεπτές στρώσεις με χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων περίπου 1 ώρα (αναλόγως των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας).

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

### Απόδοση

Το ISOLAC BLOCK GLOSS καλύπτει 8-12 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

# ISOLAC BLOCK GLOSS

## Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

## Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC BLOCK GLOSS έχει μέγιστη περιεκτικότητα 480 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu**