

Διάφανο βερνίκι θαλάσσης**Ιδιότητες**

Εξαιρετικής ποιότητας βερνίκι για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διαθέτει φίλτρα UV που του προσδίδουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα. Είναι ευκολοδούλευτο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται διάφανο, σε γυαλιστερό ή σατινέ.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOLUX MARINE εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. σκάφη, πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.) για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις: Διάφανο, γυαλιστερό ή σατινέ

Τύπος: Βερνικόχρωμα

Επίπεδο γυαλάδας (EN 13300):

Gloss= 95

(EN ISO 2813: ≥ 60 υπό γωνία πρόσπτωσης 60°)

Satin= 50

(EN ISO 2813: < 60 υπό γωνία πρόσπτωσης 60°)

Ιξώδες (mPa.s): 1100 (23°C)

(EN ISO 2884- 2)

Πυκνότητα: 0,92 \pm 0,02 Kg/lit

(EN ISO 2811- 1)

Αντοχή σε πρόσφυση: 3 N/mm²

(EN ISO 4624)

Χρόνος Στεγνώματος: 5-7 h στην αφή

(EN ISO 9117)

Χρόνος επαναβαφής: 24 h

(EN ISO 9117)

Υδατοαπορρόφηση

δια μέσου τριχοειδών: $w = 0,005 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$

(EN ISO 1062- 3: W₃ Low, $w \leq 0,1$)

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με SM-21 ή με white spirit.

Τρόπος χρήσης**1. Υπόστρωμα**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται πριν την εφαρμογή του ISOLUX MARINE σε γυμνό ξύλο, η εφαρμογή δύο στρώσεων του ISOXYL, του ειδικού διάφανου συντηρητικού για την προστασία του ξύλου από σαράκι και μύκητες.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση του ISOLUX MARINE, αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με πινέλο ή ρολό, ως έχει ή αραιωμένο έως 3% με SM-21. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του βερνικιού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C. Για εφαρμογή σε ήδη βερνικωμένη επιφάνεια μία στρώση ISOLUX MARINE είναι αρκετή.

Απόδοση

Το ISOLUX MARINE καλύπτει έως 12-18 m² ανά λίτρο, αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 και 2,5 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ISOLUX MARINE



Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για κατηγορία προϊόντος Α/ε (βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων είναι 400g/l (2010).

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLUX MARINE έχει μέγιστη περιεκτικότητα 400 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 15.9.20