

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

N-Thermon[®] Glue

Περιγραφή Προϊόντος

Ειδική κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών **N-Thermon[®]** σε οικοδομικές λείες επιφάνειες.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Παρουσιάζει πολύ ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητα
- Εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εμποδίζει την επανεμφάνιση της μούχλας
- Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική εφαρμογή
- Δεν επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και διατηρεί τη δύναμή της σε θερμοκρασία έως -42°C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Πάστα υψηλού ιξώδους
pH (ISO 1148, DIN 53785)	8-9
Ειδικό Βάρος (ISO 8962, DIN 51757)	1,43-1,45 g/cm ³
Κατανάλωση	500-700gr/m ²

Τρόπος Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σε περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί μύκητες θα πρέπει να καθαριστούν με αντιμυκητικό υγρό ή χλωρίνη και στην συνέχεια με καθαρό νερό.

Η κόλλα **N-Thermon[®] Glue** απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια με πινέλο ή οδοντωτή σπάτουλα. Η ποσότητα κόλλας πρέπει να είναι αρκετή μόνο για την επιφάνεια μίας πλάκας **N-Thermon[®]**. Η πλάκα τοποθετείται στην υγρή κόλλα, με πίεση προς τον τοίχο με τον κύλινδρο ή ακόμα και με τα χέρια. Ο αέρας βγαίνει πιέζοντας προς τις πλευρές. Η κόλλα πρέπει να στεγνώσει για 24 ώρες (στους 25°C). Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια κόλλα ως έχει για στοκάρισμα των ενώσεων-αρμών, που προκύπτουν μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών **N-Thermon[®]**, αλλά και την επικόλληση του υαλοϋφάσματος **Gavatex** στην θερμομονωτική πλάκα **N-Thermon[®]**, αραιωμένη με νερό, σε ποσοστό 5-10% με νερό

Συσκευασία

Δοχεία των 15kg, 5kg και 1kg

Ιδιαίτερες Συστάσεις

Η κόλλα **N-Thermon[®] Glue** αποκτά τις τελικές της αντοχές μετά από 48 ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι 5°C, ενώ μετά τη χρήση ξεπλύνετε αμέσως τα εργαλεία με νερό.

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

N-Thermon[®] Glue

Οδηγίες προφύλαξης

Μακριά από παιδιά- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα- Να φοράτε κατάλληλα γάντια- Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

