

ISOMAT AK-RAPID FLEX

Υψηλής ποιότητας, ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Ιδιότητες

Η ISOMAT AK-RAPID FLEX είναι μια υψηλής ποιότητας ταχύπηκτη κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και ευκαμψία. Έχει μηδενική ολίσθηση.

Λόγω της ταχείας κρυσταλλικής δέσμευσης του νερού ανάμιξης, εμποδίζει κατά την επικόλληση το λέκασμα ευαίσθητων φυσικών λίθων (μάρμαρα, γρανίτες κλπ.).

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 FT S1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

Πεδία εφαρμογής

Η ISOMAT AK-RAPID FLEX είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κλπ., ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδανική για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται η γρήγορη χρήση του χώρου, όπως σε επαγγελματικούς χώρους κλπ. Ενδείκνυται για την επικόλληση ευπαθών στο λέκασμα φυσικών λίθων (μάρμαρα, γρανίτες κλπ.) όπως και κεραμικών πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων.

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Αποχρώσεις:	γκρι, λευκή
Απαίτηση σε νερό:	6,75 – 7,25 l/σακί 25 kg
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Πάχος εφαρμογής:	έως 10 mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	τουλάχιστον 60 min
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης:	τουλάχιστον 15 min
Χρόνος μικρορυθμίσεων:	τουλάχιστον 10 min
Ολίσθηση:	≤ 0,5 mm

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 1-2 h

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 2-3 h

Πρόσφυση μετά από:

- 6 ώρες: $\geq 0,60 \text{ N/mm}^2$
- 28 ημέρες: $\geq 1,80 \text{ N/mm}^2$
- θέρμανση στους +70°C: $\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
- εμβάπτιση στο νερό: $\geq 1,20 \text{ N/mm}^2$
- 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης: $\geq 1,30 \text{ N/mm}^2$

Παραμορφωσιμότητα κατά EN 12004-2: > 2,5 mm

Θερμοκρασιακή αντοχή: από -30°C έως +90°C

Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004-2.

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, μπογιές, σαθρά υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή

Προσθέτουμε την ISOMAT AK-RAPID FLEX στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα περίπου 3 λεπτά να ωριμάσει και το αναδεύουμε λίγο ξανά. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με αναμικτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών. Απλώνουμε την κόλλα και τη «χτενίζουμε» επάνω στο υπόστρωμα με οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν τοποθετούμε τα πλακίδια πιέζοντάς τα στο σημείο της επιθυμητής θέσης. Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 10 λεπτά προς αποφυγή δημιουργίας «επιδερμίδας», δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη του συγκολλητικού φιλμ.

Κατανάλωση

1,5-4,0 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υποστρώματος.



ISOMAT AK-RAPID FLEX

Συσσκευασία

Σάκοι 25 kg σε λευκή και γκρι απόχρωση.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., πρέπει να ασταρώνονται αρχικά με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER ή FLEX-PRIMER.
- Κατά την επικόλληση ιδιαίτερα απορροφητικών και ευπαθών στο λέκιασμα επιστρώσεων από μάρμαρα ή γρανίτες, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ISOMAT. Επίσης προτείνεται δοκιμαστική εφαρμογή.
- Κατά την επικόλληση ανοιχτόχρωμων και ημιδιάφανων φυσικών λίθων, προτείνεται η χρήση της λευκής ISOMAT AK-RAPID FLEX. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαστρωθεί η κόλλα τόσο στο υπόστρωμα όσο και σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλακιδίου.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

ISOMAT AK-RAPID FLEX GREY



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13


EN 12004:2007+A1:2012
DoP No.: ISOMAT AK-RAPID FLEX
GREY/1050-01
NB: 2032

Improved, deformable, fast setting, cementitious adhesive with reduced slip, for internal and external tiling.

Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- Early tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²
- initial tensile adhesion strength	≥ 1 N/mm ²
Durability, for	
- tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1 N/mm ²
- tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm ²
- tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥ 1 N/mm ²

ISOMAT AK-RAPID FLEX

ISOMAT AK-RAPID FLEX WHITE

	
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 13	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP No.: ISOMAT AK-RAPID FLEX WHITE/1051-01 NB: 2032 Improved, deformable, fast setting, cementitious adhesive with reduced slip, for internal and external tiling.	
Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- Early tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²
- initial tensile adhesion strength	≥ 1 N/mm ²
Durability, for	
- tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1 N/mm ²
- tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm ²
- tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥ 1 N/mm ²

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

T.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr